



Data Emissione:
Edition:

10/05/2019

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE PK 18140/400

L'ESTALENE PK 18140/400 è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.
The ESTALENE PK 18140/400 is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base	Polietilene / Polyethylene
Forma / Shape	Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere
Colore / Colour	Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (230°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	2
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	70
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 200

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST s.r.l.

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it