



Data Emissione:

24/09/2025

Edition:

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE NP 42

L'ESTALENE NP 42 è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.

ESTALENE NP 42 is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base

Polietilene / Polyethylene

Forma / Shape

Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere

Colore / Colour

Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	0,7
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	70
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 250
Densità / Density	ASTM D792	g/cm3	1,75

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST SOC.UNIPERSONALE s.r.l.

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it



Data Emissione:

15/10/2025

Edition:

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE 18140/400

L'ESTALENE 18140/400 è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.

ESTALENE 18140/400 is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base

Polietilene / Polyethylene

Forma / Shape

Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere

Colore / Colour

Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	2
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	70
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 200

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST s.r.l. SOC.UNIPERSONALE

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it



Data Emissione:

14/01/2025

Edition:

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE 35100 V3

L'ESTALENE 35100 V3 è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.

ESTALENE 35100 V3 is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base

Polietilene / Polyethylene

Forma / Shape

Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere

Colore / Colour

Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	3
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	50
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 150
Densità / Density	ASTM D792	g/cm3	1,37

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST s.r.l. SOC.UNIPERSONALE

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it



Data Emissione:

24/09/2025

Edition:

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE 35140 C

L'ESTALENE 35140 C è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.

The ESTALENE 35140 C is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base

Polietilene / Polyethylene

Forma / Shape

Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere

Colore / Colour

Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	1,4
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	70
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 250
Densità / Density	ASTM D792	g/cm3	1,73

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST SOC.UNIPERSONALE s.r.l.

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it



Data Emissione:

24/09/2025

Edition:

Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

ESTALENE NP 62

L'ESTALENE NP 62 è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.

The ESTALENE NP 62 is produced with suitable materials to the contact with food.

Resina Base / Resin Base

Polietilene / Polyethylene

Forma / Shape

Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere

Colore / Colour

Naturale / Natural

Proprietà Fisiche Properties Physical	Norme Norms	Unità di misura Units	Valori Value
M.F.R. (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	2
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	70
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 250
Densità / Density	ASTM D792	g/cm3	1,77

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.

The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

FI.PLAST SOC.UNIPERSONALE s.r.l.

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55

Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it